

VINALEGNO

DESCRIZIONE PRODOTTO

VINALEGNO è una colla vinilica super concentrata, particolarmente adoperata per saldare materiali in legno e per incollare carta. Non macchia e non ingiallisce.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello all'applicazione della colla VINALEGNO, pronta all'uso.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 8-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	secondo supportom ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Isolanti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SDS53.

VOCE DI CAPITOLATO

Colla vinilica super concentrata per legno e carta.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di colla vinilica VINALEGNO, idoneo per saldare supporti in legno o carta nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.