

SCIK PLAST

Idropittura murale semilucida antigoccia solvent free per interni

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK PLAST è un' idropittura inodore per interni ad effetto semilucido, studiata secondo la più moderna concezione nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

La sua composizione a base di materie prime di buona qualità, gli conferisce alta copertura ed uniformità anche in presenza di superfici con diversi assorbimenti ed ottimo potere di resistenza allo sfregamento.

SCIK PLAST è formulato con basso tenore di sostanze organiche volatili (V.O.C. inferiore a quello previsto dalla normativa), inoltre, essendo inodore, non è necessario arieggiare troppo a lungo l'ambiente trattato.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione del prodotto.
- Rimuovere, spazzolando o carteggiando, eventuali pitture vecchie o poco aderenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per eventuali buchi o microlesioni stuccare la parete con STUCCO TRE STELLE.
- Carteggiare le stuccature con carta vetrata e asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK .
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE .
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di due mani di SCIK PLAST , da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano 20-25% circa; 2° mano

15-20% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti di vecchie pitture. Eliminare completamente le pitture a base di calce e le tempere, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idro pulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua 20-25% 1°mano 15-20% 2°mano
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	1,333Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o colorato
Aspetto Applicato	semilucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	10LT,2,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea superlavabili.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCC,STUCCO TRE STELLE,FISSATIVO TRE STELLE,SCIK BONIFIK,SCIK PURAL ACRIL.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR112.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura murale, antigoccia, inodore, Solvent free, ad effetto semilucido per interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura antigoccia per interni SCIK PLAST cod.SPL01 a base di copolimeri a basso V.O.C. in dispersione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stuccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stuccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.